

SATU SAUNASUOJA

Saunakaitseaine

SATU SAUNASUOJA saunakaitseaine on vesialuseline tiksotroopne puitpindade kaitseaine. Moodustab mustust ja vett hüljava, kuid hingava kihi. Värvitu SATU SAUNASUOJA ei muuda naturaalselt puidu tooni. Toode on toonitav lasursetesse toonidesse.



Kasutamine: Seinä- ja laepindade töötlemiseks leiliruumides. Toode sobib töötlemata ja varem saunakaitseainega töödeldud puitpindade katmiseks. Võib kasutada laepindade töötlemiseks ka pesu- ja teistes ruumides.



TEHNILISED ANDMED

Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon	M1 klassifikatsioon, Soome Vötmelipp
Tavaline kasutusvaldkond	saun, vannituba
Pinnasoovitus	palk, hoovelpuit
Kuivainesisaldus	ca 16 mahu-%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	EL LOÜ (A/f): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l.
Kattevõime	Ühekordselt siledale pinnale kantuna: ca 10 m ² /l.
Värvitoonid	Värvitu. Toonitav lasursetesse toonidesse.
Toonimissüsteem	Teknomix
Lahusti	Vesi.
Tihedus	ca 1 g/ml
Säilitamine	Ladustada tihedalt suletud anumates ja jahedas. Ei tohi jäätuda.
Pakendid	0,9 l, 2,7 l, 9 l.

KASUTUSJUHEND

Pinna eeltöötlus	Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Pese eelnevalt saunakaitseainega töödeldud pinnad RENZA SAUNA pesuainega ja loputa korralikult veega. Kui pind on eelnevalt lakitud, õlitatud või vahatatud, tuleb toote nakkuvust eelnevalt testida.
Pealekandmismeetod	pintsel
Pealekandmine	Segada hoolikalt. Toonitud õli tuleb vajadusel segada ka töötlemise ajal. Leiliruumides piisab ühest kihist. Laepinnad pesuruumides töödeldakse kahe kihiga. Tooni intensiivsus ja puidu imamisvõime selgitatakse testvärvimise käigus. Imamisvõime ja kihtide arv mõjutavad tooni intensiivsust.
Värvimistingimused	Töödeldav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +10 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Hea ventilatsioon värvimise ja kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.

Lahustamine	Toodet võib vedeldada veega 5-20 mahu%, kui toon tundub liiga intensiivne.
Kuivamisajad	+23 °C / 50% RH
-tolmukuiv	½ h
-järgmine töötlemine	1 h
-kasutuskuiv	Järgmisel päeval. Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes. Sauna võib kütta 1 päev pärast töötlemist, kuid seda tuleb eelsoojendada ja ventileerida enne kasutusele võtmist.
Töövahendite pesu	Soe vesi ja RENSA BRUSH pintslipesuvahend. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud Vt. ohutuskaarti.

LISATEAVE

Hooldusjuhised Lõplik värvikile moodustumine kestab 3 nädalat, seejärel saavutatakse maksimaalne vastupidavus ja pinnatugevus. Enne seda tuleb värvipinda käidelda ettevaatlikult.

Pinda võib puhastada pühkides neutraalse pesuvahendiga (pH 6-8). Pesuaine ja mustus eemaldatakse pühkides ja/või loputades puhta veega. Kasuta puhastuslappi, pehmet käsna vms. Välti karedat harjamist või tugevat abrasiooni. Järgi pesuvahendi tootja lahjendusnorme ja teisi juhiseid.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tamitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.