



LOTUSTIMBER

Kvaliteedijuhend:

- **Puuliik: Mänd (RW) ja Kuusk (WW)**
- **Kvaliteediklass: C24 masin tugevsorteeritud**

Keelatud Defektid

- **Putukakahjustused**
- **Mädanik ja Sine**
- **Läbivad lõhed**
- **Mehhaanilised vigastused**

Lubatud Defektid.

- **Poomkant: Piiratud**
- **Vaigupesad: Piiranguta**
- **Sissekasvanud koor: Piiratud**
- **Otsalõhed: Lubatud laua laiuse pikkuselt.**
- **Pikilõhed: Poolest paksusest väiksemaid ei arvesta. Kuni ¼ puiduüksuse pikkusest.**
- **Hööveldamata kohad laua: Lubatud**
- **Kõverused:**
Pikikaardumine - 10mm halvima 2m kohta.
Serva pikikaardumine - 8mm halvima 2m kohta
Keerdumus – 1mm 25mm laiuse kohta

Tolerantsid

- **Pikkus: ±5 mm**
- **Paksus ja laius: ±1 mm**
- **Immutatud lauad: Kuna immutamise käigus toimub puidu paisumine ja peale immutamist looduslik kuivamine, siis kehtivad antud mõõdu tolerantsid enne immutamist.**

Niiskusesisaldus

- **Hööveldamisel peab puidu niiskusesisaldus olema 18% ±2%.**

***Lõhede pikkus on seotud niiskusesisaldusega, seetõttu kehtivad antud piirid sorteermise ajal**

***Kuna kõverdumist mõjutab niiskusesisaldus, on antud piirid kehtivad vaid sorteerimise ajal**