

# Puumarket Classic

## TOOTEINFO

Puumarket Classic on mitmekihiline hingav ja veekidel aluskate, mis laseb niiskusel aurustuda ning seetõttu püsivad konstruktsioonid kuivana. Aluskate on varustatud kahe teibiga, mis tagavad tõhusa katete omavahelise kinnituse. Mastermax Premium aluskate paigaldatakse vastu soojustust.

## PAIGALDUSJUHISED

Puumarket Classic aluskatet võib paigaldada nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt sarikatega. Aluskate tõmmatakse pingule ja paigaldatakse sarikate peale trükk üleval pool alustades paigaldamis vastavalt alt (horisontaalselt) või ülevalt (vertikaalselt). Aluskatte paanid lõigatakse vastavalt nii pikkadeks, et need ulatuks otsaräästa juures umbes 200mm üle seinajoone. Enne aluskatte paigaldamist tuleb planeerida seinu tuuletõkke ja katuse aluskatte ühenduskoht. Aluskate kinnitatakse tuulutusliistude abil. Ülekate peab olema vähemalt 150mm. Aluskattele on märgitud ülekate jooned.

Läbiviikude jaoks tuleb teha augud aluskattes, mis on läbiviigust 10-20mm väiksemad. Aluskatte serv keeratakse ülespoole ja nurgad tihendatakse näiteks Sitko butüülteibiga. Ümarate läbiviikude puhul soovitage kasutada Kaulux läbiviigutihendeid.

## TOOTE EELISED

- Mitmekihiline
- Kahe teibiga
- Mugav paigaldada
- Hingav aluskate
- Veekindel
- Sintef sertifikaadiga
- Paigaldatakse otse vastu soojustust
- 150g/ m<sup>2</sup>
- Võib paigaldada nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt

## MÕÖTMED

Tootekood (Tectis)	17566
Laius	1 500 mm
Pikkus	50 jm
Pindala	75 m <sup>2</sup>
Kaal	150 g/m <sup>2</sup>
Rulli kaal	11,9 kg

## TEHNILISED ANDMED

Tehniline info	Standard	Klassifikatsioon
Materjal	EN 13859-1	Funktsionaalne kangas lamineeritud kahelt poolt polüpropüleenist kaitsekihiga
Tuleklass	EN 13501-1, EN ISO 11925-2	Klass E
Veepidavus	EN 1928	W1
Veepidavus pärast kunstlikku vananemist	EN 1928	W1
Veeauru läbilaskvus (Sd)	EN ISO 12572	0,03 m
Mõõtude stabiilsus	EN 1107-2	Max.1% tolerant
Tõmbetugevus	EN 12311-1	310/300 N/50mm
Tõmbetugevus pärast kunstlikku vananemist (MD / CMD)	EN 12311-1	Max. 25% / Max. 25%
Venivus maksimaalse tõmbejõu juures	EN 12311-1	55/35 %
Rebenemiskindlus	EN 12310-1	190/200 N/50mm
Elastsus madalal temperatuuril	EN 1109	(-)40 °C
Värv		Hall
Temperatuuritaluvus		-40 °C kuni + 70 °C
UV-kestvus		3 kuud katmata