



PRO 40P

Viimati täiendatud: 19/07/2005

Lk. 1

Tehnilised andmed:

Sideaine	Polüuretaan
Konsistents	Vedelik
Kõvenemissüsteem	Niiskuse toimel
Liimiv aeg*	15 minutit
Surve all hoidmise aeg	Vähemalt 3 tundi
Survetugevus	Umbes 1 kg/cm ²
Tihedus (DIN 53479)	1,1 g/ml
Veekindlus (DIN EN 204)	D4
Vastupidavus temperatuuridele	-30 °C kuni +100 °C
Nihketugevus	Üle 10 N/mm ²
Tahke aine sisaldus	95%
Kulu	Umbes 150 ml/m ²

* Sõltub ümbritsevatest faktoritest nagu niiskus, temperatuur, aluspind jne

Toote kirjeldus:

PRO 40P on ühekomponentne kasutusvalmis polüuretaanpõhine väga hea veekindlusega liim.

Omadused:

- Lihtne paigaldada
- Professionaalne kvaliteet
- Vaht täidab aluspinna ebasasused
- Kiire kõvenemine
- Veekindlus: D4 (DIN EN 204)
- Kasutatav niiskel puidul

Kasutuskohad:

- Siseruumides, sagedasel pikaajalisel kokkupuutel voolava või kondenseeruva veega
- Välitingimustes kokkupuutel ilmastikutingimustega
- Ukse- ja aknaraamide, mille veekindlusklass EN 204 järgi peab olema D4 , tootmisel
- Puittarindite liimimiseks

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannan me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.



Pinnad:

Tüüp: Mitmesugused poorsed ja mittepoorsed aluspinnad nagu puit, betoon, tellis ja muud tavalised ehitusmaterjalid. Ei sobi PE ega PP liimimiseks

Nõuded pinnale: Puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba

Ettevalmistus: Liim kõveneb niiskuse toimetel. Aluspinna kerge niisutamine kiirendab kõvenemist ja parandab täiteomadusi, sest liim moodustab vahu, mis tungib aluspinna õnarustesse. Soovitatav eelnev sobivustest.

Kasutamine:

Meetod: Liim kanda pintsliga või liimkammiga ühele liimitavatest pindadest. Vajutada pinnad 15 minuti jooksul kokku ja asetada vähemalt 3 tunniks surve alla. Materjalide kokkusurumine liimi kõvenemise ajal on oluline, sest nii saab side võimalikult tugev.

Kasutamistemperatuur: +5 °C kuni +35 °C

Puhastamine: Enne liimi kõvenemist saab Pro 40P tööriistadelt ja materjalidelt eemaldada Soudali vahupuhastajaga (Soudal Gun & Foam Cleaner). Kõvastunud liim tuleb eemaldada mehaaniliselt.

Parandamine: Liimiga PRO 40P

Pakendamine:

Värvus: Pruun

Pakend: 750 g plasttuub, 5 kg metallpurk

Säilivusaeg:

12 kuud jahedas ja kuivas ruumis temperatuuride vahemikus +5°C kuni +25°.

Tervise ja ohutusnõuded:

Harilikud tööstushügieeni nõuded. Kanda kaitsekindaid. Täpsem info sildil.

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannata me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.