
SEINAPANEELIDE LIIM 48A

Viimati täiendatud: 20/02/2005

Lk. 1

Tehnilised andmed:

Sideaine	Sünteeiline kautšuk (polükloropreen)
Konsistents	Pasta
Kõvenemissüsteem	Kuivamine ja kristalliseerumine
Liimiv aeg *	Umbes 5 minutit
Kõvenemisaeg*	20 min algtoogevus, lõplik 24–48 tundi
Tihedus (DIN 53479)	1,22 g/ml

* Sõltub ümbritsevatest faktoritest nagu niiskus, temperatuur, aluspind jne

Toote kirjeldus:

Seinapaneelide liim 48A on kohese nakkega tugev konstruktsiooniliim. Seda võib kasutada seinapaneelide, liistude, keraamiliste plaatide, erinevatest materjalidest dekoratiivsete elementide liimimiseks nii poorsetele kui mittepoorsetele pindadele. Tänu oma paisumisele võib kasutada ka ebatasastel pindadel.

Omadused:

- Kantakse ühele liimitavatest pindadest
- Tugev algnake
- Väga kiire ja tugev liimimine
- Paksu konsistentsiga, kasutatav ka pinna ebaühtluste tasandamiseks
- Asendab naelu ja kruve
- Veekindel

Kasutamine:

- Aknalaudade, liistude, roovituse ja kipsplaatide kinnitamine
- Vaipkatete, trepininade ja -servade liimimine
- Põranda- ning seinalaudade ja aknaraamide kinnitamine

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannan me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.

**Pakendamine:**

Värvus: kollane

Pakend: 300 ml padrun, tellimisel 1-liitrine purk

Säilivusaeg:

12 kuud avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temp vahemikus +5 °C kuni +25 °C. Kaitsta külma eest!

Pinnad:

Tüüp: kõik pinnad v.a PS, PP ja PE

Pinna seisukord: puhas, kuiv, rasva- ja tolmuvaba. Soovitav eelnev sobivustest.

Kasutamine:

Meetod: Liim kanda hermeetikupüstoliga ühele pindadest triibu või punktidenä. Liim kanda alati detaili servadesse. Pinnad suruda koheselt kokku. Vajadusel kasutada kummihaamrit. Vertikaalse kinnitamise ja raskete detailide puhul vajalik toestamine. Seinapaneelide ja teiste raskete detailide korral kasutada ülekandemeetodit: liimitavad pinnad korraks kokku suruda ja eraldada need uuesti umbes viieks minutiks. Seejärel suruda need uuesti kokku, vajadusel koputada kummihaamriga. Pindu toestada liimi täieliku kõvenemiseni (24 – 48 tundi)

Kasutamistemperatuur: +5 °C kuni + 35 °C

Puhastamine: Soudali liimipuhasti 90A

Parandused: Seinapaneelide liim 48A

Märkused:

Ühenduse lõpptugevus sõltub eelkõige pindade kokkusurumiseks kasutatavast survest. Aeg, mille jooksul pindu koos hoitakse, on väiksema tähtsusega.

Tervise ja ohutusnõuded:

Harilikud tööstushügieeni nõuded. Töötada hästiventileeritud ruumis. Mitte suitsetada! Kui ventilatsioon pole piisav, kasutada respiraatorit. Täpsem info sildil.

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannan me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.