



3000 standardfix

Tsemendi baasil, polümeeridega tugevdatud hall plaadiliim põrandatele ja seintele, sise- ja välistingimustes.

- Vähendatud nihe hõlbustab plaatimist seintel.
- Hea nake enamuse plaaditüüpidega.
- Hõlbustab kasutada.

Sobib keraamiliste ja täismassplaatide paigaldamiseks stabiilsetele aluspindadele. Krohv ja tasandusvalu peavad olema 28 päeva kuivanud, betoon 3 kuud.

Kipskartongseinadel ning köetavatel põrandatel soovitame kasutada elastsemat plaadiliimi mira unifix või superfix.



Tarind

- ☒ Sein
- ☒ Põrand
- ☒ Kuiv ruum
- ☐ Märg ruum
- ☐ Bassein
- ☒ Sisetingimustes
- ☒ Välitingimustes

Aluspind

- ☒ Betoon
- ☒ Kergbetoon
- ☐ Veetõke
- ☐ Köetav põrand
- ☒ Põrandasegu
- ☒ Krohvitud müüritis
- ☐ Kipsplaat
- ☒ Krohv
- ☐ Vana plaat/värv
- ☐ Puitpind
- ☐ Roostevaba metall, plastlaminaat
- ☐ Ahi, soemüür

Tootekirjeldus

Tsemendi baasil, külmakindel, veekindel, polümeeri-dega tugevdatud hall kuivsegu.

Tehniline teave

Erikaal	1,45
Toote klass EN 12004	C1T
Kasutusaeg valmissegatuna	kuni 4 h
Kuivamisaeg 18°C juures	
Edasiseks töötluks/kergeks koormamiseks	10–24 h
Täiskoormus	7 päeva
Soovituslik töötemperatuur	10–25 °C
Kulu seintel	~3–5 kg/m ²
Kulu põrandatel	~4–6 kg/m ²

Kasutusala

Keraamiliste ja klinkerplaatide absorbeeruvusega rohkem kui 0,5% paigaldamiseks sise- ja välistingimustes, kuivades ja niisketes ruumides. Kuna 3000 standardfix on hall, ei ole soovitatav seda kasutada õhukeste plaatide, klaasmosaiigi, heleda marmori jm puhul, kuna liimi värv võib läbi kumada. Sobib ka köetavatele põrandatele.

Aluspinnad

Stabiilsed põrandad ja seinad minimaalse deformatsiooniga nagu krohvitud tellised, kiviseinad, kipsplaadid, betoonelemendid ja kergbetoonelemendid minimaalse mahukõikuvusega.

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kande-, stabiilne, pragudeta, puhas tolmust, rasvast ja tsemendipiimast. Pind peab olema nii kuiv, et mira 4180 primer imendub. Absorbeeruvad pinnad kruntida 4180 primeriga.

Paigaldus

25 kg pulbrit segada 6,0–7,0 L puhta veega homogeenseks massiks. Lasta seista 5 minutit ning seejärel segada veel kord läbi. Parima tulemuse saamiseks segada segumikseriga. Pulber, vesi ja aluspind peavad olema soovitusliku töötemperatuuri piires. Plaadisegu tuleb kasutada 4 tunni jooksul pärast valmissegamist. Ei ole soovitatav kanda segu suurematele pindadele, kui jõutakse plaatidega katta enne kooriku tekkimist. 3000 standardfix laotada pinnale segukammi sirge servaga, seejärel kammida läbi hambulise servaga. Segukamm valida vastavalt plaadile. Plaadid suruda märga segusse. Kontrollida, et plaadi tagakülg oleks seguga täielikult kaetud. Suuremad pinnad kui 36 m² või küljega pikemad kui 8 m jaotatakse tavaliselt eraldi töötavateks osadeks läbi kogu konstruktsiooni. Sõltuvalt plaatide imavusest ja ruumi temperatuurist on pind valmis edasiseks töötluks umbes 10 tunni pärast seintel ja 18 tunni pärast põrandatel.

Ohutusnõuded

Toode sisaldab tsementi, rakendada tsemendi erikäitlemise ohutusnõudeid. Kroomi neutraliseeritus on tagatud 12 kuu jooksul tootmiskuupäevast. Vaata ohutuskarti.

Pakend

3000 standardfix on saadaval 25 kg paberkottides.

Ladustamine ja transport

Transportida ja ladustada kuivas. Säilivusaeg avamata pakendis min 12 kuud tootmiskuupäevast. Toode on kasutatav ka hiljem, aga tehnilised parameetrid, näiteks kivinemisaeg, võivad muutuda.

Müük

mira tooted on saadaval primates poodides üle Eesti.