



3230 superrapidfix



Valge, tsemendi baasil, polümeeridega tugevdatud plaadiliim seintele ja põrandatele, sise- ja välitingimustes, niisketes ja kuivades ruumides mõõduka deformatsiooniga aluspindadel.

- Keraamiliste plaatide ja looduskivi paigaldamiseks, eriti sobilik poolläbipaistvatele plaatidele ja marmorile.
- C2 FT S1
- Kiirkivinev

3230 superrapidfix on väga laialdaste kasutusvõimalustega plaadiliim, mis vastab enamuste erinevate aluspindade ja plaaditüübi nõuetele.

3230 superrapidfix on kuivsegu, mis on peale veega segamist valmis kasutamiseks. Plaadiliimi on kerge ette valmistada ning lihtne pinnale kanda.

3230 superrapidfix on saadaval 5 kg ja 15 kg kottides.



Tarind

- ☒ Sein
- ☒ Põrand
- ☒ Kuiv ruum
- ☒ Märg ruum
- ☐ Bassein
- ☒ Sisetingimustes
- ☒ Välitingimustes

Aluspind

- ☒ Betoon
- ☒ Kergbetoon
- ☒ Veetõke
- ☒ Kõetav põrand
- ☒ Põrandasegu
- ☒ Krohvitud müüritis
- ☒ Kipsplaat
- ☒ Krohv
- ☒ Vana plaat/värv
- ☐ Puitpind
- ☐ Roostevaba metall, plastlaminaat
- ☐ Ahi, soemüür

Tootekirjeldus

Valge, tsemendi baasil, külmakindel, veekindel, kiirkivinev, polümeeridega tugevdatud kuivsegu.

Tehniline teave

Tihedus	1450 kg/m ³
Toote klass EN 12004	C2FT S1
Kasutusaeg valmissegatuna	kuni 30 min
Kuivamisaeg 18° C juures	
Edasiseks töötamiseks/kergeks koormamiseks	1–2 h
Täiskoormus	24–30 h
Soovituslik töötemperatuur	10–20 °C
Kulu seintel (keskmine)	2,5 kg/m ²
Kulu põrandatel (keskmine)	3,5 kg/m ²

Kasutusala

Igat tüüpi keraamiliste, klinkerplaatide ja looduskivi paigaldamiseks seintel ja põrandatel, sise- ja välistingimustes, kuivades ning niisketes ruumides. Eriti sobilik küttega põrandatele, klaasmosaiigi, õhukeste pooläbipaistvate plaatide, marmori jmt. paigaldamiseks.

Aluspinnad

Mööduka deformatsiooniga põrandad ja seinad nagu krohvitud müüritised, kiviseinad, kipsplaadid, kipskrohv, betoonelemendid ja kergbetoonelemendid keskmise mahukõikuvusega.

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kandev, stabiilne, pragudeta, puhas tolmust, rasvast ja tsemendipiimast. Pind peaks olema nii kuiv, et mira 4180 primer imendub. Vanadele plaatidele ja värvitud pindadele paigaldades veenduda, et plaadid ja värv on tugevalt kinnitatud. Pind puhastada kasutades mira 7110 base cleanerit. Absorbeeruvad pinnad kruntida 4180 primeriga ja niisked ruumid teha veetihedaks vastavalt ETAG 022 reeglitele ning mira juhendile.

Paigaldus

15 kg pulbrit segada 3,75–4,2 L puhta veega homogeen-seks massiks ning segu on valmis kasutamiseks. Parima tulemuse saamiseks kasutada segumikserit. Pulber, vesi ja aluspind peavad olema soovitusliku töötemperatuuri piires. Plaadisegu tuleb kasutada 30 min. jooksul pärast valmissegamist. Ei ole soovitatav kanda segu suurematele pindadele, kui jõutakse plaatidega katta enne kooriku tekkimist.

3230 superrapidfix laotada pinnale ja hõõruda laiali segukammi sirge servaga, seejärel kammida läbi hambulise servaga. Segukamm valida vastavalt plaadile. Plaadid suruda märga segusse. Kontrollida, et plaadi tagakülg oleks seguga täielikult kaetud.

Keeruliste objektide puhul nagu verandad, fassaadid, basseinid jmt on vajalik segu kanda nii aluspinnale kui plaadile, et saavutada 100 %-line kattuvus.

Suuremad pinnad kui 36 m² või küljega pikemad kui 8 m jaotatakse tavaliselt eraldi töötavateks osadeks läbi kogu konstruktsioon.

Sõltuvalt plaatide imavusest ja ruumi temperatuurist on pind valmis edasiseks töötamiseks umbes 1–2 tunni pärast.

Ohutusnõuded

Toode sisaldab tsementi, järgige tsemendiga töötamise ohutusnõudeid.

Toode on valmistatud valge tsemendi baasil, millel on loomulik väga madal kuuevalentse kroomi sisaldus, jäädes alati alla lubatud piirmäära 2 mg/kg.

Vaata ka ohutuskaarti.

Pakend

3230 superrapidfix on saadaval 5 kg ja 15 kg paberkohtides.

Ladustamine ja transport

Transportida ja ladustada kuivas. Säilivusaeg avamata pakendis min 6 kuud tootmiskuupäevast. Toode on kasutatav ka hiljem, aga tehnilised parameetrid, näiteks kivinemisaeg, võivad muutuda.

Müük

mira tooted on saadaval parimates poodides üle Eesti.