



Kasutusala

- ☒ Põrand
- ☒ Sein
- ☒ Kuiv ruum
- ☒ Märg ruum
- ☐ Suurköök
- ☐ Toiduainetetööstus
- ☐ Bassein, ujula
- ☐ Välistrepp, kelder
- ☐ Terrass, rõdu
- ☒ Sisetingimused
- ☒ Välistingimused

Aluspind

- ☒ Betoon
- ☒ Plaat
- ☒ Veetökkematt
- ☒ Plastik
- ☒ Metall
- ☒ Puitlaastplaat
- ☒ XPS plaat

3690 one-seal

Ühekomponentne liimhermeetik mira 4500 vapourmat ülekatete, mansettide, nurga- tükkide jms komponentide liimimiseks.

- Kiirelt tarduv
- Nakkub enamuste materjalidega
- Talub pidevat veekoormust

mira 4500 vapourmat ülekatete, mansettide, nurgalindi jms komponentide liim. Sobib ka keraamika liimimiseks puhastatud metallile ning plastile ja XPS plaatide montaažiks.

3690 one-seal on saadaval 300 ml tuubis.

Tootekirjeldus

Kasutusvalmis liim-hermeetik, mis nakkub enamuste materjalidega.

Tehniline teave

Tihedus (20 °C)	1,46 kg/L
Kuivamisaja 23 °C ja 50 % RH	
Puutekuiv	20–40 min
Lõplik tugevus	3–24 h
Paigaldustemperatuur	5–40 °C
Kulu (keskmine)	10–12 m ülekatet/ tuub

Kasutusala

mira 4500 vapourmat ülekatete, mansettide, nurgalindi jms komponentide liim. Sobib ka keraamikale, puhastatud metallile ning plastile, peeglite paigaldamiseks, riputuskonksude jms tarvikute liimimiseks ning XPS plaatide montaažiks.

Aluspinna ettevalmistus

Metall ja keraamika puhastada atsetooniga, plastik karestada. Et tagada kiire nakkumine, tuleb liimitavaid pindu enne liimimist märja käsnaga niisutada.

Paigaldus

4500 vapourmat: 3690 one-seal kantakse eelnevalt niisutatud 4500 vapourmat pinnale ning laotatakse hammaslapitsaga. Liimi peab olema piisavalt, et katta kogu ülekatte ala. Ülekatte serv vajutatakse liimi sisse kinni.

Muud pinnad: 3690 one-seal kantakse aluspinna ja levitatakse hammaslapitsaga. Liimitavad pinnad surutakse kokku.

Ohutusnõuded

Toode ei sisalda REACH regulatsiooni järgseid ohtlike aineid. Rakendada tavalisi tööohutusmeetmeid. Lisainfot leiab toote ohutuskaardilt.

Pakend

3690 one-seal on saadaval 300 ml tuubis, 12 tk karbis.

Ladustamine ja transport

Transportida ja ladustada kuivas ning jahedas. Toote tehnilised omadused säilivad minimaalselt 24 kuud tootmispäevast avamata pakendis.

Müük

mira tooted on saadaval parimates poodides üle Eesti.