



Tarind

- ☒ Põrand
- ☒ Sein
- ☒ Kuiv ruum
- ☒ Märg ruum
- ☒ Bassein
- ☒ Paneel
- ☒ Rõdu
- ☒ Terrass
- ☒ Sisetingimustes
- ☒ Välistingimustes

Aluspind

- ☒ Betoonpõrand
- ☒ Krohv
- ☒ Betoonelement
- ☒ Puitpõrand
- ☒ Kergbetoonist element
- ☒ Kergbetoonist seinaplokk
- ☒ Krohvitud müüritis
- ☒ Kipskrohv/pahtel
- ☒ Tsementalusel põrandasegu
- ☒ Kipskartongplaat

4180 primer



Kruntaine poorsete pindade kruntimiseks enne tasandusegu, veetõkke, plaatimisegu vms pinnale kandmist.

- Tagab hea nakke
- Kasutamiseks sise-ja välistingimustes
- Kasutamiseks kuivades ja märgades ruumides

Akrüüli baasil vedelik, millele on lisatud kollast värvainet. Imavate pindade kruntimiseks märgades ja kuivades ruumides tuleb mira 4180 primer lahjendada. Puitpindadel kasutada kontsentreeritult ning ainult kuivades ruumides.

mira 4180 primer on saadaval 1L pudelites ja 5kg purkides.

Tootekirjeldus

Peenmolekulaarne akrüüli baasil vedelik, millele on lisatud kollast värvainet.

Tehniline teave

Tihedus	1–1,08 kg/l
Kuivamisaeg 18°C pinna edasiseks töötlemiseks	1–2 h
Soovitav töökeskkonna temperatuur	10–25 °C
Kulu	
Lahjendatuna	0,08–0,1 l/m ²
Kontsentraadina	0,1–0,2 l/m ²

Kasutusala

Imavatel pindadel kasutatakse mira 4180 primerit lahjendatuna veega vahekorras 1 osa kruntainet segatuna 3 osa veega, vähemimavatel pindadel 1 osa kruntainet segatuna 2 osa veega. Puidust aluspinnad tuleb kruntida 4180 primer kontsentraadiga.

Aluspinnad

Kruntainet mira 4180 primer kasutatakse betoonil, kipsil jms mineraalse sideainega aluspindadel, puitpindadel ja kipskartongplaadil.

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema tugev ja puhas. Aluspind peab olema vaba mustusest, õlist, rasvast, värvi-, liimi- jms ainete jäänukitest ja lahtistest osakestest. Augud, praod jms ebatasasused tuleb parandada sobiva veekindla mördiga.

Paigaldus

Kruntimiseks peab aluspind olema piisavalt kuiv, et kruntaine saaks aluspinda imenduda. Imavad pinnad nagu betoon, kergbetoon, krohv või tellis kruntida 4180 primer vahekorras 1 osa kruntainet ja 3 osa vett. Kruntaine kanda aluspinnale pintsli või harjaga. Vähemimavad pinnad kruntida lahusega vahekorras 1 osa kruntainet ja 2 osa vett. Mitteimavad aluspinnad, nagu näiteks värv, keraamilised plaadid jms kruntida kasutades kontsentreeritud kruntainet, millele võib parema nakke saamiseks märjana peale puistata veidi segupulbrit.

Ohutusnõuded

Toode ei sisalda ohtlikke aineid ja ei vaja ohumärgistust. Lähem info tooteohutuskardilt.

Pakend

mira 4180 primer on saadaval 1L pudelites ja 5kg purkides.

Ladustamine ja transport

Transportida ja ladustada kaitstuna külma eest. Säilivusaeg avamata pakendis min 12 kuud tootmiskuupäevast.

Müük

mira tooted on saadaval parimates poodides üle Eesti.