



4400 multicoat

Ülielastne, viskoosne materjal veetõkkeks märgades ruumides nagu vannitoad, pesuruumid jms.

- Ühekomponentne, valmis kasutamiseks
- Vähene kulu
- Elastne
- Sobib kasutamiseks uuel betoonil
- Hõlbust kasutada

4400 multicoat on väga elastne mastiks veetõkkemembraani tegemiseks kõikidele seina- ja põrandapindadele. Nurgavuukide, läbiviikude, üleminekute jms kohtade tihendamiseks on saadaval safe coat kangas, nurgalindid ning eri mõõdus tihendusmansetid.

Polümeeridel põhinev 4400 multicoat on kasutusvalmis. Veetõket on väga lihtne pinnale kanda ja töödelda.

mira 4400 multicoat on saadaval 2kg, 6kg ja 15kg plastiktaaras.



Tarind

- ☒ Põrand
- ☒ Sein
- ☒ Märg ruum
- ☐ Suurköök
- ☐ Toiduainetetööstus
- ☐ Bassein, ujula
- ☐ Välistrepp, kelder
- ☐ Terrass, rõdu
- ☒ Sisetingimused
- ☐ Välistingimused

Aluspind

- ☒ Betoon
- ☒ Kergbetoon
- ☒ Kergbetoonplokk
- ☒ Krohvitud müüritis
- ☒ Kipskrohv
- ☒ Kipskartongplaat
- ☒ Puitplaat

Tootekirjeldus

Eriti elastne, polümeeridel baseeruv veetõkkemembraan. Toode on kasutusvalmis, mitte lahjendada. mira 4400 on hõlbus kasutada.

Tehniline teave

Tihedus	1,4 kg/l
Kuivamisaeg 18°C juures	
Teise kihi paigaldus	1–2 h
Plaatimine	6–12 h
Optimaalne töötemperatuur	10–25 °C
Kulu	1,0 kg/m ² (kuiva kihi paksus 0,45 mm)

Kasutusala

4400 multicoat sobib veetõkkemembraani tegemiseks kõikidele seina- ja põrandapindadele. Nurgavuukide, läbiviikude, üleminekute jms kohtade tihendamiseks, kus on prao tekkimise oht, kasutage safe coat kangast, nurgalinte ning eri moodus tihendusmansette. Mitte kasutada basseinides ja teistel pideva veekoormuse all olevatel pindadel.

Aluspinnad

Veetõkkemembraan mira 4400 multicoat sobib kasutamiseks betoonil, kergbetoonil, niiskuskindlal pahtlil, kipskartong- ja puitplaatidel, kipskrohvil ja -pahtlil. mira 4400 multicoati võib kasutada värskest valatud betoonil. Muude aluspindade puhul küsige täpsemat nõu materjali müüjalt.

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema tugev, sidus ja puhas. Aluspind peab olema kuiv, vaba mustusest, õlist, rasvast ja tsemendipiimast. Imavad aluspinnad soovitame eelnevalt töödelda mira 4180 primer kruntainega.

Ettevalmistus

mira 4400 multicoat ei vaja üldjuhul segamist. Transpordi ja pikema ladustamise ajal toode settib, sellisel juhul on veetõke vaja aeglaselt läbi segada. Liiga hoogsal segamisel satuvad tootesse õhumullid, mis jätavad kuivanud membraani väikesed augud. Toode on tiksotroopne ja kaotab segamisel oma geelja konsistentsi. Peale segamist lasta tootel enne paigaldamist seista, kuni normaalne konsistents on taastunud.

Paigaldus

Esmalt paigalda mira 4400 multicoat mastiksiga nurgalindid, läbiviikude mansetid jms. Seejärel katta kõik pinnad ühtlase mira 4400 multicoat kihiga. Paari tunni möödudes, kui esimene kiht on piisavalt tahenenud ning ei määri, kanda pinnale teine mira 4400 multicoat kiht. Veetõke kantakse aluspinnale pintsliga või rulliga, teine kiht on soovitatav kanda pinnale esimese kihiga ristisuunas. Veenduge, et kogu pind on ühtlaselt veetõkkega kaetud. Põrandatel võib kahe kihi vahel kasutada safe coat tugevduskangast, mis tagab ühtlase kihipaksuse, aitab sillata võimalikke pragusid, ning võimaldab kanda kogu membraani pinnale ühe tööetapina. Temperatuuril 18 °C võib edasine töötus alata 6–12 tunni möödudes. Keraamiliste plaatidega katmisel järgime mira vastavat juhendit.

Ohutusnõuded

Toode ei sisalda ohtlikke aineid ja ei vaja ohumärgistust. Lähem info tooteohutuskardilt.

Pakend

mira 4400 multicoat on saadaval 2 kg, 6 kg ja 15 kg plastiktaaras.

Ladustamine ja transport

Transportida ja ladustada kaitstuna külma eest. Ladustamine temperatuuril üle 20 °C võib tekitada pindmise kuivamise. Säilivusaeg avamata pakendis min 12 kuud tootmiskuupäevast.

Müük

mira tooted on saadaval parimates poodides üle Eesti.