



5300 netfix

mira 5300 netfix on elastne halli tsemendi baasil fiibriga tugevdatud liim-armeeringpahtel polüstüreenplaatide, mineraalkiust isolatsiooniplaatide ja mineraalkiust lamellplaatide armeerimiseks liimimiseks.

- Tsemendi baasil, veeauru läbilaskev
- Tule- ja ilmastikukindel
- Löögikindel
- Lihtne kasutada

mira 5300 netfix on veega segatav kuivmört soojusisolatsiooni-materjalide (nagu fassaadi-polüstüreenplaadid, fassaadi-mineraalvillplaadid) armeerimiseks klaaskiudvõrguga mira uninet fassaadisoostussüsteemis (SILS). Sobib armeerida ja pahteldada teisi aluspindu nagu betoon, müüritisele, kergbetoon, gaasbetoon. Sobib kasutada miratherm soojus-isolatsiooni liitsüsteemides (SILS) armeeringpahtlina ja ka liimina.

mira 5300 netfix peale sobib kasutada järgnevaid tooteid:
mira 5335 quartz grund, mira 5370 kratz, mira decoquartz,
mira decogranit



Building part

- ✓ Seinad
- ✓ Välisseinad

Substrate

- ✓ Betoon
- ✓ Müüritis
- ✓ Kergbetoon
- ✓ Gaasbetoon
- ✓ Keramsiit
- ✓ Tsementkrohv
- ✓ Lubi-tsementkrohv
- ✓ Mineraal fassaadipahtel
- ✓ Polüstüreenplaadid
- ✓ Mineraalkiudplaadid

Tehnilised andmed

Värvus	hall
Veeauru difusioonitakistuskonstant	$\mu < 20$
Veeimavuskoefitsient	$W < 1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$
Kulu	4,5–5,0 kg/m ²

Kasutamine

mira 5300 netfix on kuivsegu, mis peale veega segamist on valmis kasutamiseks. mira 5300 netfixi kasutatakse soojusisolatsioonimaterjalide (nagu fassaadi polüstüreen-plaadid, fassaadi mineraalvillplaadid) armeerimiseks klaaskiudvõrguga mira uninet fassaadisoojustus-süsteemis (ETICS). Sobib armeerida ja pahteldada teisi aluspindu nagu betoon, müüritisele, kergbetoon, gaas-betoon. Sobib kasutada miratherm soojusisolatsiooni liitsüsteemides (ETICS) armeeringpahtlina ja ka liimina. mira 5300 netfix peale sobib kasutada järgnevaid tooteid: 5370 silicone kratz, 5335 quartz grund, decogranit ja decoquartz.

Aluspinna ettevalmistus

Polüstüreenplaatidest ja mineraal villa plaatide pind peab olema tasane. Vajadusel see lihvida ning tolm eemaldada. Mineraalsed aluspinnad peavad olema püsivad, tihedad, kuivad, puhtad tolmust, rasvast, tsemendipiimast, õlist jms. Soolad, hallitus, vetikad vm aluspinna naket halvendavad tegurid eelnevalt vastavalt eemaldada või töödelda. Nõrgemad aluspinna osad tuleb eemaldada ning teha parandused. Absorbeeruvad pinnad tuleb kruntida sügavimmutuskrundiga mira 5050 tiefgrund, ülejäänud pinnad niisutada mira 5300 netfix'i kasutamise ajal. Mineraalsete pindade armeerimiseks tuleb pind eelnevalt siledaks krohvida.

Kruntimine

Absorbeeruvad pinnad tuleb kruntida mira 4180 primeriga, ülejäänud pinnad niisutada mira 5300 netfixi kasutamise ajal. Mineraalsete pindade armeerimiseks tuleb pind eelnevalt siledaks krohvida.

Segamine

Kleepsegu segada vahekorras: ca 0,25 l puhast vett 1 kg kuivsegu kohta. Jätta segu 5 minutiks seisma, seejärel segada hoolikalt läbi. Nüüd on segu valmis kasutamiseks. Parimaid tulemusi annab segamine madalapöör-delise segumikseriga.

Paigaldus

Isolatsiooniplaadid katta mira 5300 netfix'iga, kasutades hammastatud segukammi, seejärel surutakse segusse armatuurvõrk vähemalt 10 cm ülekattega kõrvalpaani suhtes. Pind tasandada. Klaaskiudvõrk ei tohi jääda mördi seest näha. Töödelda märg-märjale, kihi kogupaksus 3–4 mm. mira 5300 netfix-ga tehakse enne lauspinna armeerimist ka vastavad avanurkade diagonaalarmeeringud ja nurkade ning aknapõskede profiilide armeeringud.

Temperature

Minimaalne õhu ja aluspinna temperatuur on +6°C. Vältida liiga kõrget temperatuuri ning otsest päikese kiirgust.

Kasutusaeg

Peale segamist on mira 5300 netfix segu kasutamiseks kõlbulik 2–3 tunni jooksul. mira 5300 netfix ei soovitata kanda suurematele pindadele kui on võimalik pinda armeerida või pahteldada enne "naha" efekti tekkimist segu pinnal so. 20–30 minuti möödudes.

Kuivamisaeg

Liimisegu on kuiv 2–3 päeva pärast, kuivamisaeg sõltub temperatuurist, tuulest, õhuniiskusest. Külma ja niiske ilmastik pikendab kuivamisaega. Kuivamisajal kaitsta pinda sademete ja külmumise eest.

Ohutusnõuded

Toode sisaldab tsementi. Veega segamisel tekib leeliselise reaktsioon, seepärast kaitske nahka ja silmi. Hoida laste eest. R 36/37/38, S2, S22, S24/25, S26

Pakend

mira 5300 netfix on saadaval 25 kg paberkottides.

Ladustamine ja transport

Transportida ja ladustada kuivas. Ladustamise periood min 12 kuud tootmiskuupäevast kahjustamata originaalpakendis.