



Tarind

- ☐ Põrandad
- ☒ Seinad
- ☒ Märjad ruumid
- ☐ Ujumisbasseinid
- ☒ Sisetöödeks
- ☐ Välistöodeks

Aluspind

- ☒ Betoon
- ☒ Kergbetoon
- ☒ Krohv
- ☒ Kipsplaat/pahte
- ☐ Vana keraamika
- ☐ Stabiilne ehitusplaat

Kihi paksus

- ☒ 2–100 mm

6845 cemplaster wall



Kiirkivinev pahtel seinade parandamiseks ja tasandamiseks sisetingimustes

- Elastne, kiirkivinev pahtel
- Kasutatav ka paksus kihis
- Sobib parandustöödeks ja laustasanduseks

Niiskuskindel pahtel, sobib parandustöödeks ja laustasanduseks. Kasutatav ka paksus kihis.

6845 cemplaster on pakendatud 15 kg kotti.

Toote kirjeldus

Tsemendi baasil, kiirkivinev niiskuskindel pahtel.

Tehniline teave

Tehniline standard	EN 998-1
Tööaeg	umbes 45 min
Kuivamisaeg 18° C juures	
Edasiseks töötluks	8–18 h
Veetõkkega katmiseks	8–18 h
Soovituslik töötemperatuur	10–20°C
Kulu	1,4 kg/m ² /1 mm kihi kohta
	Vaata lisaks toimivusdeklaratsiooni DoP

Kasutusala

Aukude, süvendite ja pragude täitmiseks seinas. Sobib ka eluruumide jms väiksema koormusega seinade laus- tasanduseks. Sobilik aluspind värvimiseks, veetõkkega katmiseks, plaatimiseks jms sisetingimustes

Aluspind

6845 cemplaster sobib betoonist, kergbetoonist, krohvi- tud seinade, müüritise jms tsemendil baasil aluspindade katmiseks.

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kande, stabiilne, pragudeta, puhas tolmust, rasvast ja tsemendipiimast. Lahtine tolm eemaldada tolmuimejaga.

Kruntimine

Poorne aluspind kruntida kasutades kruntainet mira 4180 primer. Kruntaine tuleb harjata hoolikalt aluspinnale.

Kasutamine

15 kg 6845 cemplaster wall pulbrit segada 3,8–4,2 liitri puhta veega, kuni mass on homogeenne. Kasutage aeglase pööretega segumikserit. Veenduge et segu ja vesi ei oleks liialt külmad. Lasta seista umbes 5 minutit ja segada uuesti läbi. Valmissegatud pahtel on temperatuuril 10–20 °C kasutatav u 45 min. Segatud mört kantakse krunditud aluspinnale liibi või muu sobiva tööriistaga. Mitmes kihis kandmisel peab eelmine kiht olema kuiv. Märjas ruumis võib pinda katta veetõkkega mitte varem kui 8–18 h möödudes.

Ohutusnõuded

PR. No.: 4464356

Toode sisaldab tsementi, järgige tsemendiga töötamise ohutusnõudeid.

Pakend

6845 cemplaster wall on saadaval 15 kg paberkottides.

Ladustamine ja transport

Transportida ja ladustada kuivas. Säilivusaeg avamata pakendis min 12 kuud tootmiskuupäevast. Toode on kasutatav ka hiljem, aga tehnilised parameetrid, näiteks kivilnemisaeg, võivad muutuda.

Müük

mira tooted on saadaval ehituskaupluste üle Eesti.