



Tarind

- ☒ Põrand
- ☒ Sein
- ☒ Kuiv ruum
- ☒ Märg ruum
- ☐ Bassein
- ☒ Sisetingimustes
- ☒ Välitingimustes

Aluspind

- ☒ Betoon
- ☒ Kergbetoon
- ☒ Põranda tasandussegu
- ☐ Kõetav põrand
- ☒ Stabiilne aluspind
- ☒ Krohv
- ☒ Puit
- ☒ Vana värv
- ☒ Vana keraamika
- ☐ Laagidel põrand

Kihi paksus

- ☒ 3–30 mm
- ☒ 30–50 mm segatuna liivaga

6950 expres

Tsemendi baasil, polümeeridega tugevdatud, kiirkivinev parandussegu seintele ja põrandatele märgades ning kuivades ruumides.

- Sobib parandustöödeks ja kallete ehitamiseks
- Kiirkivinev
- Kohtparanduseks ja laustasanduseks

6950 expres on keemilise tsemendi baasil, veekindel, kiirkivinev parandus- ja tasandussegu trepiastmete, mademete jms paranduseks ja kallete ehitamiseks.

6950 expres sobib kasutamiseks erinevatel aluspindadel nagu betoon, tasandusvalu ja keraamilised plaadid.

6950 expres on saadaval 15kg paberkotis.



Toote kirjeldus

Tsemendi baasil kiirkivinev veekindel kuivsegu.

Tehniline teave

Toote klass EN 13813 järgi	CT-C25-F6
Erikaal märjalt	1700 kg/m³
Kasutusaeg	15–20 min
Tardumisaeg 18°C	
Kergemaks koormuseks	45–60 min
Edasiseks töötlusteks	1–3 h
Täiskoormuseks	7 päeva
Töötemperatuur	
Soovituslik	10–20°C
Minimaalne	6°C
Kihipaksus	3–30 mm
Kulu 1mm kihi kohta	1,7 kg/m²
 Vaata lisaks toimivusdeklaratsiooni DoP	

Kasutusala

Sobib tasandamiseks ja kallete ehitamiseks märgades ja kuivades ruumides, samuti parandustöödeks ja treppide ehitamiseks. Välistingimustes kasutades katta kindlasti mira 4630 aqua-flex 2K või 4650 aqua-stop flexibel veetõkkemördiga.

Aluspind

6950 expres sobib kasutamiseks betoonpindadel, tasandusvalul ja kergbetoonil.

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, sidus, puhas rasvast, tolmust ja muust mustusest. Tsemendipiim, lahtised osakesed ja nõrgad kohad eemaldada ning pind parandada. Puhastada mira 7110 base cleaneriga, kasutades survepesurit või muud tõhusat meetodit.

Kruntimine

Kruntimine ei ole tavaliselt vajalik, kuid väga poorsete pindade puhul kasutada mira 4180 primerit.

Kasutamine

15 kg pulbrit segada 3,8–4,2 liitri puhta veega. Parima tulemuse saamiseks kasutada segumiksrit või pumpa vähemalt 2 minutit, kuni mass on ühtlane. Segu on kasutatav 15–20 minuti jooksul pärast valmissegamist temperatuuril 10–20°C. Kanda pinnale segukammi või pahtlilabidaga. 6950 expres on hästi töödeldav ja stabiilne ning ei vaja toestamist. Olenevalt õhutemperatuurist ja -niiskusest on pind valmis kergemaks koormuseks 45–60 minuti pärast. Edasine pinnatöötlus võib alata 1–3 tunni möödudes. Välistingimustes kasutada veetõkkeks mira 4630 aqua-flex 2K või 4650 aqua-stop flexibel veetõkkemörti. Kui pind kaetakse niiskustundliku või veeaurutiheda kattega, tuleb niiskusel lasta täielikult välja kuivada. Kihipaksusel üle 30 mm lisage mördile kuni 25% liiva teraga 0–4 mm. Maksimaalne kihipaksus 50 mm.

Ohutusnõuded

Toode sisaldab tsementi. Rakendada tsemendikäitlemise erinõudeid. 6950 expres kroomi neutraliseeritus on tagatud 12 kuu jooksul tootmiskuupäevast. Vaata ohutuskaarti.

Pakend

6950 expres on saadaval 15 kg paberkotis.

Ladustamine ja transport

Ladustada ja transportida kuivas. Toote omadused on garanteeritud 12 kuu jooksul tootmiskuupäevast. Toode on kasutatav ka hiljem, kuid selle omadused võivad olla muutunud – näiteks pikenenud kivilinemisaeg.

Müük

mira tooteid müüakse ehitusmaterjalide kauplustes üle Eesti.