



Tarind

- ☒ Põrand
- ☐ Sein
- ☒ Kuiv ruum
- ☒ Märg ruum
- ☐ Bassein
- ☒ Sisetingimustes
- ☒ Välitingimustes

Aluspind

- ☒ Betoon
- ☐ Kergbetoon
- ☒ Köetav põrand
- ☐ Vana keraamika

Kihi paksus

- ☒ 5–80 mm

6975 betomix flow



Tsemendi baasil, polümeeridega tugevdatud kergelt tasanduv põrandasegu betoonpõrandatele välis- ja sisetöödeks, kuivades ja märgades ruumides.

- Tsemendi baasil, kiirkivinev, kergelt tasanduv
- Valmis edasiseks töötluks 3–6 tunni möödudes
- Sobiv väliterrasside jms ehitamiseks

6975 betomix flow on vee- ja külmakindel valguv segu betoonpõrandate tasandamiseks, ebatasasuste täitmiseks ja kallete ehitamiseks.

6975 betomix flow sobib küttegaablite katmiseks.

6975 betomix flow sobib kasutamiseks erinevatel aluspindadel nagu betoon, tasandusvalu ja keraamilised plaadid.

6975 betomix flow on saadaval 20kg plastiktugevdusega paberkotis.

Toote kirjeldus

Tsemendi baasil, hõlpsasti tasandatav, vee- ja külmakindel põrandasegu.

Tehniline teave

Toote klass EN 13813 järgi	CT-C30-F8
Erikaal märjalt	2200 kg/m ³
Survetugevus	30 N/mm ²
Paindetugevus	8 N/mm ²
Kasutusaeg	30 min
Tardumisaeg 18°C	
Kergemaks koormuseks	3 h
Edasiseks töötluks	6 h
Töötemperatuur	
Soovituslik	10–20°C
Minimaalne	10°C
Kihipaksus	5–80 mm
Kulu 1mm kihi kohta	2,1 kg/m ²
 Vaata lisaks toimivusdeklaratsiooni DoP	

Kasutusala

Sobib tasandamiseks ja kallete ehitamiseks märgades ja kuivades ruumides, samuti ka parandustöödeks, treppide ehitamiseks. Välitingimustes kasutades katta kindlasti veetõkkega mira 4630 või mira 4650.

Aluspind

6975 betomix flow sobib kasutamiseks betoonpindadel. Segu võib koos armeeringuga kasutada nii stabiilsel aluspinnal ujuva põrandana (kihi paksus 5–80 mm) kui otse pinnasele paigaldatud soojustusel.

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, sidus ja kandevõimeline, puhas rasvast, tolmust ja muust mustusest. Tsemendipiim, lahtised osakesed ja nõrgad kohad eemaldada. Puhastada mira 7110 base cleaneriga, kasutades survepesurit või muud tõhusat meetodit.

Kruntimine

Kasutada mira 4180 primer kruntainet, mis lahjendada 3 osa veega. Krunt kanda pinnale harja või pintsliga ja hõõruda sisse. Mitmes kihis valades tuleb iga kord pind uuesti kruntida.

Kasutamine

20 kg pulbrit segada 2,2–3,6 liitri puhta veega. Parima tulemuse saamiseks kasutada segumiksrit või pumpa, kuni mass on ühtlane. Segu on kasutatav 30 minuti jooksul pärast valmissegamist temperatuuril 10–20°C. Valmissegatud mört kanda hoolikalt aluspinnale. Tihendada segu ja tasandada sobivale kõrgusele. Kui mört hakkab tarduma, siluda pind metallist hõõrutiga. Tasandatud pind on valmis kergemaks koormuseks 3–6 tunni pärast. Välitingimustes kasutada veetõkkeks mira 4630 aqua flex 2K või mira 4650 aqua stop veetõkkemörti.

Ohutusnõuded

Toode sisaldab tsementi, rakendada tsemendiga töötamise ohutusreegleid. mira 6975 betomix flow kroom VI tase on avamata pakendis 12 kuu jooksul garanteeritud alla 2 mg/kg normi. Vaata ohutuskarti.

Pakend

6975 betomix flow on saadaval 25 kg plastiktugevdusega paberkotis.

Ladustamine ja transport

Ladustada ja transportida kuivas. Toote omadused on garanteeritud 6 kuu jooksul tootmiskuupäevast. Toode on kasutatav ka hiljem, kuid selle omadused võivad olla muutunud – näiteks pikenenud kivinemisaeg.

Müük

mira tooteid müüakse ehitusmaterjalide kauplustes üle Eesti.