



Tarind

- ☒ Põrand
- ☐ Sein
- ☒ Kuiv ruum
- ☒ Märg ruum
- ☐ Bassein
- ☒ Sisetingimustes
- ☒ Välitingimustes

Aluspind

- ☒ Betoon
- ☐ Kergbetoon
- ☒ Põranda tasandussegu
- ☐ Kõetav põrand
- ☒ Stabiilne aluspind
- ☐ Keraamika

Kihi paksus

- ☒ 20–80 mm

6998 betomix quick



Tsemendi baasil, polümeeridega tugevdatud kuivbetoon aluspõranda ehitamiseks ning parandustöödeks sise- ja välitingimustes nii kuivades kui niisketes ruumides.

- Edasiseks pinnatöötluks valmis 3 tunni möödudes
- Sobib parandustöödeks
- Vähendatud tolmuvaus

6998 betomix quick on keemilisel tsemendil baseeruv, vee- ja külmakindel kuivsegu aluspõrandate ehitamiseks, parandustöödeks, ankurdamiseks jne.

6998 betomix quick sobib küttegaablite katmiseks.

6998 betomix quick on kasutatav betoonil, tasandusvalul ja stabiilsel aluspinnal.

6998 betomix quick on saadaval 25kg paberkotis.

Toote kirjeldus

Keemilisel tsemendil põhinev, polümeeridega tugevdatud, kiirkivinev, vee- ja külmakindel kuivbetoon.

Tehniline teave

Toote klass EN 13813 järgi	CT-C25-F5
Erikaal märjalt	2100 kg/m ³
Kasutusaeg	40–60 min
Tardumisaeg 18°C	
Kergemaks koormuseks	3 h
Edasiseks töötamiseks	6 h
Töötemperatuur	
Soovituslik	10–20°C
Minimaalne	6°C
Kihipaksus	20–80 mm
Kulu 1mm kihi kohta	1,9 kg/m ²
 Vaata lisaks toimivusdeklaratsiooni DoP	

Kasutusala

Aluspõrandate ehitamiseks kas monoliitvaluna või ujuva põrandana. mira 6998 betomix quick on samuti kasutatav ankurdamiseks ning betoonpindade parandamiseks niisketes ja kuivades ruumides, sise- ja välistingimustes.

Aluspind

Sobib aluspõrandate ehitamiseks nii monoliitvaluna (20–80mm kihina) kui ka ujuva põrandana (35–80mm kihina). Soojustusplaatidele ujuva põrandava lamisel tuleb kasutada armatuuri, stabiilsetel aluspindadel kasutatav ilma armatuurita. Ujuva põrandaga alla paigaldada 2x0,15mm PE kile.

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, sidus ja kandevõimeline, puhas rasvast, tolmust ja muust mustusest. Tsemendipiim, lahtised osakesed ja nõrgad kohad eemaldada. Puhastada mira 7110 base cleaneriga, kasutades survepesurit või muud tõhusat meetodit.

Kruntimine

Kruntimine ei ole tavaliselt vajalik, kuid alla 30 mm kihipaksuse puhul kasutada mira 4180 primeri 1:2 vesilahuse ja mira 6998 betomix quick pulbri lobrit.

Kasutamine

25kg pulbrit segada 1,8–2,2 liitri puhta veega. Parima tulemuse saamiseks kasutada segumiksrit või pumpa, kuni mass on ühtlane. Segu on kasutatav 40–60 minuti jooksul pärast valmissegamist temperatuuril 10–20°C. Valmissegatud mört kanda hoolikalt aluspinnale. Tihendada segu ja tasandada sobivale kõrgusele. Suuremad alad kui 30–36m² tuleb paisuvuukidega jaotada väiksemateks tahvliteks. 1–1,5 tunni möödudes hakkab pind kivistuma ning seda saab siluda. Kergemaks koormuseks ja edasiseks töötamiseks on pind valmis 3 tunni pärast.

Ohutusnõuded

Toode sisaldab tsementi, rakendada tsemendiga töötamise ohutusreegleid. mira 6998 betomix quick kroom VI tase on avamata pakendis 12 kuu jooksul garanteeritud alla 2 mg/kg normi. Vaata ohutuskarti.

Pakend

6998 betomix quick on saadaval 25kg paberkotis.

Ladustamine ja transport

Ladustada ja transportida kuivas. Toote omadused on garanteeritud 6 kuu jooksul tootmiskuupäevast. Toode on kasutatav ka hiljem, kuid selle omadused võivad olla muutunud – näiteks pikenenud kivistumisaeg.

Müük

mira tooteid müüakse ehitusmaterjalide kauplustes üle Eesti.