



z-fix excellent



Tsemendi baasil, polümeeridega tugevdatud, väga kerge ja elastne valge plaadiliim seintele ja põrandatele, sise-ja välistingimustes, niisketes ja kuivades ruumides.

- Sobib ka suure deformatsiooniga pindadele
- Sobib igat tüüpi keraamikale, looduskividele ja klaasmosaiigile
- C1TE S2, eriti elastne plaadiliim
- Väike erikaal
- Sobib ka suurtele plaatidele

z-fix excellent on valmistatud valge tsemendi baasil, mis tagab eriti hea töödeldavuse ning hõlbustab tööriistade puhastamist töö lõppedes. Sobib ka õhukestele läbikumavatele plaatidele ja looduskivile. Väike valgusus välistab plaatide vajumise seina plaatimise ajal.

z-fix excellent on iseäranis väikese erikaaluga, mis võimaldab plaadida ca 35% suurema pinna võrreldes traditsiooniliste plaadiliimidega.

z-fix excellent on saadaval 10 kg kotis.



Tarind

- ☒ Seinad
- ☒ Põrandad
- ☒ Niisked ruumid
- ☒ Sisetingimustes
- ☐ Basseinid
- ☒ Välitingimustes vertikaalpinnad

Aluspind

- ☒ Minimaalse mahukahanemise / deformatsiooniga
- ☒ Mõõduka mahukahanemise/ deformatsiooniga
- ☒ Suure mahukahanemise/ deformatsiooniga
- ☒ Betoonpõrandad
- ☒ Betoonelemendid
- ☒ Tasandussegu
- ☒ Elektri- ja vesiküttega põrandad
- ☒ Vanad plaaditud/värvitud pinnad
- ☒ Kipskrohv
- ☒ Kipsplaat/ tsementkattega ehitusplaadid
- ☒ Kergbetoonist seinaplokid
- ☒ Kergbetoonist elemendid
- ☒ Krohvitud müüritis
- ☐ Puitplaadid
- ☒ Veetõke

Toote kirjeldus

Valge tsemendi baasil, külmakindel, veekindel, eriti kerge, vähetolmav kuivsegu.

Tehnilised andmed

Erikaal:	1180 kg/m ³
Toote klass: EN 12004	C1TE S2
Kasutusaeg valmissegatuna:	~ 6 h
Kuivamisaeg 18°C juures edasiseks töötamiseks/kergeks koormamiseks:	10-18 h
Täiskoormus:	7 päeva
Soovituslik töötemperatuur:	10-25°C
Kulu seintel (keskmise):	1,6 kg/m ²
Kulu põrandatel (keskmise):	2,2 kg/m ²

Kasutusala

Igat tüüpi keraamiliste, klinkerplaatide ja looduskivi paigaldamiseks seintele ja põrandatele, kuivades ning niisketes ruumides. Sobib ka fassaadidele. Eriti sobilik küttega põrandatele, klaasmosaiigi, õhukeste pooläbipaistvate plaatide, marmori jmt paigaldamiseks. Väga hea nake ka mittepoorsete pindade ning plaatidega.

Aluspind

Deformatsiooniriskiga põrandad ja seinad nagu krohvitud müüritis, kiviseinad, kipskrohv, kipsplaadid, betoon-elementid ja kergbetoonelementid.

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kande, stabiilne, pragudeta, puhas tolmust, rasvast ja tsemendipiimast. Aluspinna nõutav tasasus sõltub plaatide suurusel. Betoon peab olema nii kuiv, et mira 4180 primer imendub. Vanadele plaatidele ja värvitud pindadele paigaldades veenduda, et plaadid ja värv on tugevalt kinni. Pind puhastada kasutades mira 7110 base cleanerit.

Absorbeeruvad pinnad kruntida 4180 primeriga, mitteporsed pinnad (glasuur, värv jms) pesta mira 7110 base cleaner abil. Niisked ruumid teha veetihedaks vastavalt ETAG 022 reeglitele ning mira juhendile.

Kasutamine

10 kg pulbrit segada 4,0 – 4,2 liitri puhta veega homogeenseks massiks ning segu on valmis kasutamiseks. Suuremõduliste plaatide paigaldamisel põrandatele võib veekogust suurendada 5 liitri kotti kohta. Parima tulemuse

saamiseks kasutada segumikserit. Pulber, vesi ja aluspind peavad olema soovitusliku töötemperatuuri piires.

Plaadisegu tuleb kasutada 6 tunni jooksul pärast valmissegamist.

Mitte kanda segu suurematele pindadele, kui jõutakse plaatidega katta enne kooriku tekkimist.

z-fix laotada pinnale ja hõõruda laiali segukammi sirge servaga, seejärel kammida läbi hambulise servaga.

Segukamm valida vastavalt plaadile. Plaadid suruda märga segusse. Kontrollida, et plaadi tagakülj oleks seguga täielikult kaetud.

Vältige tuuletõmbust ja otsest päikese kiirgust plaaditaval pinnal nii tööde kui ka kivinemise ajal. Põrandaküte ja sundventilatsioon tuleb välja lülitada 2 päeva enne tööde algust, põrandakütet võib hakata aeglaselt rakendama 7-8 päeva peale tööde lõppu.

Kriitilistest tööde puhul tuleb lisaks aluspinna katmisele kanda õhuke segukiht ka plaadi tagaküljele. Nii on hõlpsam saavutada 100% katvust.

Suuremad pinnad kui 36m² või küljega pikemad kui 8m jaotatakse tavaliselt eraldi töötavateks osadeks läbi kogu konstruktsiooni.

Sõltuvalt plaatide imavusest ja ruumi temperatuurist on pind valmis edasiseks töötamiseks umbes 10 tunni pärast seintel ja 18 tunni pärast põrandatel.

Ohutusnõuded

Toode sisaldab tsementi, järgige tsemendiga töötamise ohutusnõudeid.

Toode on valmistatud valge tsemendi baasil, millel on loomulik väga madal kuuevalentse krooni sisaldus, jäädes alati alla lubatud piirmäära 2 mg/kg.

Vaata ka ohutuskaarti.

Pakend

z-fix on saadaval 10 kg paberkotis.

Ladustamine ja transport

Ladustada ja transportida kuivas. Toote tehnilised omadused säilivad minimaalselt 12 kuud tootmis-kuupäevast avamata pakendis.

Toode on kasutatav ka hiljem, aga mõned tehnilised näitajad, nagu kivinemisaeg vms võivad olla muutunud.

Müük

mira tooted on saadaval parimates poodides üle Eesti.