

# SOLITEX ADHERO® VISTO

Läbikumav täielikult isekleepuv, õhutõkke- ja ilmastikukaitsekangas



## Tehnilised andmed

|             | Aine                     |
|-------------|--------------------------|
| Membraan    | polüetüleen kopolümeer   |
| Kangas      | polüpropüleen            |
| Liim        | veekindel SOLID-liimaine |
| Eralduskiht | silikoonitud PE-kile     |

| Omadus                                        | Standardid                  | Väärtus                        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Värvus                                        |                             | läbikumav                      |
| Pinnaühiku kaal                               | EVS-EN 1849-2               | 210 g/m <sup>2</sup>           |
| Paksus                                        | EVS-EN 1849-2               | 0,35 mm                        |
| Difusioonikonstant $\mu$                      | EVS-EN 1931                 | 8.570                          |
| sd-väärtus                                    | EVS-EN 1931                 | 3 m                            |
| Tulekindlus                                   | EVS-EN 13501-1              | C-s1, d0                       |
| Ilmastikukindlus                              |                             | 3 kuud                         |
| Hoovihmatest                                  | ZVDH / TU Berlin            | nõuetele vastav                |
| Rahekindlus                                   | EVS-EN 13583                | nõuetele vastav                |
| Lagede/seinte rahekindlus                     | VKF / AEAI                  | klass HW 5                     |
| Libisemiskindlus                              | DGUV Test                   | R10 / V -                      |
| Aluskattekangas (Saksamaa)                    | ZVDH-Produktdatenblatt 2024 | UDB                            |
| Ajutine kaitsekate; sobib ka kui ...          | ZVDH                        | ja                             |
| Veesamm                                       | EVS-EN ISO 811              | 10.000 mm                      |
| Veekindlus vanandamata /vanandatud*           | EVS-EN 1928                 | W1 / W1                        |
| Õhupidavus                                    |                             | nõuetele vastav                |
| Tõmbetugevus piki-/ristisuunas                | EVS-EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 190 N/5 cm / 180 N/5 cm        |
| Katkevenivus piki-/ristisuunas                | EVS-EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 60 % / 60 %                    |
| Punkktugevus piki-/ristisuunas                | EVS-EN 12310-1              | 250 N / 250 N                  |
| *) Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist | EVS-EN 1297 / EVS-EN 1296   | nõuetele vastav                |
| Külmpainduvus                                 | EVS-EN 1109                 | -40 °C                         |
| Temperatuurikindlus                           | EN 1109, EN 1296, EN 1297   | pikaajaline -40 °C kuni +80 °C |
| Soojusjuhtivustegur                           |                             | 0,04 W/(m·K)                   |
| QNG nõuded                                    | QNG-Anhangdokument 3.1.3    | nõuded täidetud                |
| CE-märgis                                     | EVS-EN 13859-1/-2           | ja                             |

## Kasutusvaldkond

Lagede ajutine kaitse ehitamise ajal:

kanga kogu ulatuses kleepuv pind tagab mitmekorruseliste hoonete vahelagade ajutise ilmastikukaitse ristkihtpuit-(CLT, MHM) ja puitkarkassehitiste püstitamise ajal.

## Tarneviisid

| Art. nr. | GTIN          | Pikkus | Laius | Eraldusriba jaotus | Kogus             | Kaal    | Pakendis | Alusel |
|----------|---------------|--------|-------|--------------------|-------------------|---------|----------|--------|
| 1AR04302 | 4026639243027 | 30 m   | 0,3 m | jaotus puudub      | 9 m <sup>2</sup>  | 2,5 kg  | 1        | 170    |
| 1AR04051 | 4026639240514 | 30 m   | 0,5 m | jaotus puudub      | 15 m <sup>2</sup> | 3,5 kg  | 1        | 72     |
| 1AR04036 | 4026639240361 | 30 m   | 1 m   | 0,25   0,75 m      | 30 m <sup>2</sup> | 7 kg    | 1        | 48     |
| 1AR04026 | 4026639240262 | 30 m   | 1,5 m | 0,25   1,25 m      | 45 m <sup>2</sup> | 10,5 kg | 1        | 24     |

## Eelised

- ✓ Ehitamise ajal konstruktsioonide kindel kaitse ilmastiku mõjude eest
- ✓ 3 kuud ajutise ilmastikukaitsena ehitamise ajal
- ✓ Lihtne töö ettevalmistamine: aluspinnas olevad märgised, ühendused ja avad jäävad nähtavaks
- ✓ Ohutu töö: äärmiselt libisemiskindel, isegi niiskena
- ✓ Veekindel SOLID liimaine tagab turvalise ühenduse aluspinnaga ja ülekatte kohtades

## Aluspinnad

Enne liimimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga pesta või suruõhuga puhastada. Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema piisavalt kuivad ja kandevoimelised.

Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised.

## Raamtingimused

### Lagede ajutine kaitse ehitamise ajal

SOLITEX ADHERO VISTO paigaldatakse mittepudedatele, plaatmaterjalist aluspindadele (nt CLT, MHM, OSB-, puitkiud-, MDF-, vineerplaadid) nii, et trükkirjaga pool jääb paigaldaja poole. Aluspinnad nagu näiteks vaod tuleb enne SOLITEX ADHERO paigaldamist tasandada ja seetõttu tuleks neid võimalusel vältida. Veekindla paigalduse tagamiseks on nõutav kangaste voltideta paigaldamine. Kangad tuleb paigaldamisel abivahendiga PRESSFIX XL kõvasti kinni hõõruda.


Kui SOLITEX ADHERO VISTO on juba eelkoostel laeelementide külge liimitud, tuleb elemendi- / kanga vuukide liimimiseks kasutada TESCON VANA. Laius tuleks valida nii, et seda saaks mõlemale elemendile liimida vähemalt 5 cm laiuselt. Alternatiivina kasutada SOLITEX ADHERO VISTO 30 cm laiusel ribasid: ülekatted peavad olema vähemalt 10 cm elemendi peal.

SOLITEX ADHERO VISTO ribasid tuleb kasutada ka siis, kui elemendid on ühendatud tugilaudadega. Riba laius tuleb valida nii, et mõlema elemendi liimumislaius oleks vähemalt 10 cm.

Ka muud ühendused tuleb SOLITEX ADHERO VISTO külge liimida TESCON VANA-ga ja vähemalt 5 cm laiuselt. Ühenduskõrgus külgnevate detailidega umbes 10-15 cm.

SOLITEX ADHERO VISTO võib mitmekorruselistel CLT-, MHM-, ja puitkarkasspõrandatel olla ajutise kaitsena kuni 3 kuud.

Vesi tuleb ära juhtida elementide pinnalt, nt ADHERO Floor Drain-ga. Lühiajalise vee kõrgus (max 24 tundi) ei tohi ületada 30 mm.



Tested for hazardous substances according to



Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

---

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

**MOLL**

**bauökologische Produkte GmbH**

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: [info@proclima.de](mailto:info@proclima.de)