

T-REX KOHESE NAKKEGA

Lk 1 / 2

Viimati täiendatud: 14/11/2013

Tehnilised andmed:

Alus	Akrüülpolümeerid
Konsistents	Pasta
Kövenemissüsteem	Füüsiline kuivamine
Erikaal	Umbes 1.30 g/cm ³
Vastupidavus temperatuurile	-20°C kuni +70°C
Avatud aeg (*)	15 minutit
Esialgne nake	Vähemalt 300 kg/m ²
Löpptugevus puit-puit	Umbes 22 kg/cm ²
Löpptugevus puit-alumiinium	Umbes 16 kg/cm ²
Löpptugevus puit- PVC	Umbes 12 kg/cm ²
Kasutamistemperatuur	+5°C kuni +30°C

* Sõltub ümbritsevatest teguritest: temperatuur, niiskus, aluspind jne.

Toote kirjeldus:

T-Rex kohese nakkega on solvendivaba ja kiududega tugevdatud väga tugeva esialgse nakkega (üle 300 kg/m²) ja suure sidumistugevusega ehitusliim. Eriti sobiv poorsete materjalide liimimisel.

Omadused:

- Kiududega tugevdatud
- Esialgne nake suurem kui 300 kg/m²
- EC-1R Plus silt: väga madal emissioonitegur/väärtus
- Lahustivaba
- Kantakse vahetult ühele liimitavale pinnale
- Sobib ebatasaste pindade liimimiseks
- Väga hea nake erinevate ehitusmaterjalidega nii sise- kui välistöödel

Kasutuskohad:

- Sobib dekoratiivmaterjalide, põrandaliistude, kipsplaatide liimimiseks vertikaalsetel ja horisontaalsetel pindadel ning lagedel.
- Sobib kiireks ja vastupidavaks liimimiseks mitmesuguste materjalide nagu puit, paljud plastikud, tellised, kivid, plaadid, metall liimimiseks poorsete materjalide külge: betoon, krohv, MDF, OSB, puitpaneelid, puitlaastplaadid jne

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mis tahes vastutust saadud tulemuste osas. Mis tahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.

Pakendamine:

Värvus: valge
Pakend: padrun 380 g

Pinnad:

Tüüp: Kõik aluspinnad peale PE, PP ja bituumenpindade. Vähemalt üks pindadest peaks olema poorne, muidu on kövenemiskiirus märksa aeglasem

Nõuded pinnale: Pinnad peavad olema kuivad, puhtad ning tolmu- ja rasvavabad ja neil ei tohi olla lahtisi osakesi.

Soovitatav on teha eelnev sobivustest.


Liimi kasutamine:

Meetod: Kanda liim püstoliga triipude või punktadena ühele liimitavatest pindadest. Liimi tuleb alati kanda paneelide servadele ja nurkadesse. Pinnad tuleb kohe kokku suruda ja koputada kummihaamriga. Toe kasutamine võib olla vajalik.

Pinda võib koormata 24 – 48 tunni pärast.
Kasutamistemperatuur: + 5°C kuni + 35°C

Puhastamine: enne kövenemist veega, pärast kövenemist mehaaniliselt

Parandamine: sama materjaliga



T-REX KOHESE NAKKEGA

Viimati täiendatud: 14/11/2013

lk 2/2

Säilivusaeg:

Vähemalt 12 kuud avamata pakendis, jahedas ja kuivas kohas, temperatuurivahemikus +5°C kuni +25°C.

Tervishoiu- ja ohutusnõuded:

Harilikud tööstushügieeni nõuded. Töötada hästi ventileeritavas kohas. Mitte suitsetada. Kui koht on ebapiisava ventilatsiooniga, kanda respiraatorit. Täpsem teave ohutuskardil.

Märkused:

Liimimisel määrab kasutatav surve esialgse nakkumise ja liimimise lõpptugevuse. Kestus, mille jooksul survet avaldatakse, on vähem oluline.

- Mitte kasutada kohtades, kus on võimalik pidev vee all olek.